臺灣總督府 天然瓦斯研究所報告 第 五 號

論乙炔的氫化反應 On the Hydrogenation of Acethylene 鹽見賢吾、岩本友一

臺灣總督府天然瓦斯研究所 昭和十四年七月

[英文摘要部份]

論乙炔的氫化反應 鹽見賢吾 岩本友一

我們已經以流動法(flow method)調查了,為獲得液態烴和乙烯,在一般壓力下,以乙炔加氫聚合所用之觸媒,而且調查顯示,鎳、鈷和鉻之混合觸媒,對各種狀況皆最為適合。

表 1 所示即其各種典型的條件和反應之結果。

表1

| 還原溫度(°C) | 400 | 500 | 500 |
|---|-------|-------|--------|
| 觸媒重量(g) | 10 | 20 | 30 |
| 流率(1hr) | 11.4 | 19.2 | 19.2 |
| 氣體消耗體積(I) | 61.0 | 147.0 | 1062.0 |
| 比率 (H ₂ :C ₂ H ₂) | 1.6:1 | 1.2:1 | 1.2:1 |
| 收縮 (%) | 37 | 43 | 45.5 |
| 油量 (cc/m³C₂H₂) | 221 | 299 | 405 |
| C ₂ H ₂ | 3.4 | 15.0 | 10.4 |
| C ₂ H ₄ | 9.9 | 31.0 | 30.6 |
| 氣體分析 CnH₂n | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
| C ₂ H ₆ | 17.0 | 2.3 | 4.9 |
| H ₂ | 67.6 | 46.0 | 48.5 |
| N ₂ | 1.1 | 1.2 | 1.5 |

以上即是有關分餾聚合液時所得數據,而表 2、表 3、表 4 所示,則是有關

其推定化學成分的一個討論結果。

表 2

| 不飽和烴 | 44.6% |
|------|-------|
| 芳烴 | 26.9% |
| 環烷烴 | 10.7% |
| 鏈烷烴 | 18.4% |

表3

| 餾分(°C) | E.P-110 | 110-140 | 140-170 | 170- |
|--------|---------|---------|---------|-------|
| 折射率nn | 1.421 | 1.444 | 1.451 | 1.464 |
| 密度 dan | 0.685 | 0.739 | 0.749 | 0.778 |

表 4

| 餾分(fraction)的 | 内蒸餾試驗可達 200℃ |
|---------------|--------------|
|---------------|--------------|

100cc. 油蒸餾性質試驗(A.S.T.M. distillation) °C 起始沸點(Initial b.p.) 35

蒸餾百分比

| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | |
|--|---------|
| 5 | 98 |
| 10 | 104 |
| 15 | 110 |
| 20 | 117 |
| 25 | 119 |
| 30 | 124 |
| 35 | 130 |
| 40 | 134 |
| 45 | 137 |
| 50 | 140 |
| 55 | 144 |
| 60 | 147 |
| 65 | 152 |
| 70 | 155 |
| 75 | 160 |
| 80 | 165 |
| 85 | 170 |
| 90 | 179 |
| 95 | 191 |
| 終餾點 | 192 |
| 殘留物 | 1.2 cc. |

[緒言]

歷來,有關乙炔的氫化反應,主要目的在著力於合成乙烯,此不管在理論上或者工業上,皆已有相當詳盡之討論。然而,若將此反應於適當條下進行的話,會同時引起氫化反應與聚合反應,其結果可合成液狀碳化氫,而針對此,則尚無充分之檢討。然後,若列舉歷來所發表的研究文獻來看的話,Peter 及 Neumann¹實驗報告指出,使用 Fe-Ni-Cu, Fe-Ni, Fe-Ni-Pd.等觸媒,可得最高 30%的油分。再者,Fischer 及 Peters²報告指出,若於液狀介質中進行此反應,藉由適當地調節反應溫度,可使乙炔的液化反應,進行地更加順利。再者,最近 Ackermann³在多處敘述了,當其嘗試使用 Ni 或 Co 系為觸媒,將乙炔合成乙烯之時,無法避免地會生成液狀碳化氫,並說明其中約 50%左右的乙炔會變化成油分。然而,上述各研究成果,不僅未能在此反應中選擇適當觸媒,同時目前也未見有針對生成油的性質與狀態有任何報告。而為企求能補足此點,底下報告本研究所所做的部分實驗內容。

總 結

- 1) 針對乙炔氫化以合成聚合油之反應,我們研究了何者觸媒最為 適當,其結果判定 Co-Ni-Cr2O3 系的觸媒最為適當。
- 2) 在進行聚合油之分溜試驗、成分試驗中,我們也一併測定了各成分的比重及折射率。

¹ Peter and Neumann: Ges. Abh. Reimt. Kohle. 11, 423.

² Fischer and Peters: Brennstoff chemi. 12 (1931), 286.

³ Ackermann: Brennstoff chemi. 18 (1937), 357.